


FICHE TECHNIQUE

MANCHON SPÉCIAL "FENOFLASH"
POUR COUVERTURE ARDOISE OU TUILE

 Pour sortie de
 toiture en
 couverture
 ardoise ou tuile.

(1) Dénomination : Manchon "FENOFLASH" pour couverture ardoise ou tuile

(2) Nom et adresse de la société : Ets FAYNOT - 08800 THILAY - France

(4) Schéma :

(5) Caractéristiques du matériau :

	EPDM	SILICONE
Résistance au vieillissement à l'ozone	70 heures à 500 pphm à 100 °F	70 heures à 500 pphm à 100 °F
Résistance à la chaleur	100 °C en continu. 135 °C en intermittent	220 °C en continu. 260 °C en intermittent
Température minimum	- 55 °C	- 74 °C
Résistance à flamme horizontale	Z3	Z3
Matière embase	Aluminium déformable	Aluminium déformable

(6) Caractéristiques mécaniques :

	EPDM	SILICONE
Résistance maximum à la traction	10 MPa	5 MPa
Taux de compression maxi	25 %	50 %
Dureté DIDC (shore)	55	55

(7) Dimensions :

Dim. tuyau (mm)	7-76	76-203	203-280	280-457
Dim. embase (mm)	356 x 457	508 x 508	660 x 660	890 x 890
Dim. ouverture supérieure (mm)	fermée	63	143	222
Réf. EPDM	55-14	60-14	70-14	80-14
Réf. silicone	155-14	160-14	170-14	180-14



Laboratoire d'essais mécaniques des Ets FAYNOT

 Revenir à la
 Page Produit
